

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

BRICOTIL

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 1060

Pintura plástica elaborada a base de copolímeros acrílico-estirenados, junto con dióxido de titanio, extenders y aditivos que le confieren un extraordinario rendimiento y blancura, dando como resultado una cubrición superior y una excelente brochabilidad, tanto en interiores como en exteriores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Excelente cubrición
- Buen comportamiento al exterior
- Fácil aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Mate
Color	Blanco
Densidad	1,62 ± 0,03 kg/L
Viscosidad	2.100 ± 500 cps a 20°C
Rendimiento	7 – 9 m ² /L
Diluyente	Agua
Secado tacto	30-40 min. a 20°C
Repintado	Después de 4- 5 horas
Lavabilidad	> 250 Ciclos (UNE 48 284(84))
Contenido COVs	<30 g/L. 2004/42/IIA (a) (30 g/L)

***Clasificación de reacción al fuego B-s1.d0 (UNE EN 13501-1:2007+A1:2010)**

***Dispone de ensayos comportamiento frente a la carbonatación.**

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

BRICOTIL

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 1060

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, para la primera mano se diluirá con un 10-20% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie. Para la segunda mano se recomienda dejar secar entre 4 y 5 horas y aplicar diluyendo con un 5-10% de agua.

Se recomienda preparar la superficie a pintar eliminando restos de pintura mal adherida, y reparando posibles grietas o desconchones. Para mejorar el acabado conviene imprimir previamente con Fondofix. Proceder después, como en superficies nuevas.

Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.