

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

PINTURA PISCINAS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 199X

Pintura para piscinas de gran calidad que utiliza como base una resina de clorocaucho a la que se le incorpora un plastificante y pigmentos altamente resistentes a la degradación por la acción de los rayos ultravioleta y de los agentes químicos. Tiene una gran capacidad de penetración y por tanto de adherencia sobre el hormigón, proporcionando un acabado duradero y decorativo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Elevada resistencia al exterior.
- Impermeable
- Repintable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Satinado
Colores	Azul, Blanco, Negro y Azul Ducado
Peso específico	1,18 - 1,31 kg/L (según color)
Viscosidad	75 ± 30 s, Copa ISO 6 a 20°C
Rendimiento	6-7 m ² /L según superficie.
Secado	3-4 horas a 20°C
Repintado	Después de 12 h.
Diluyente	D-X o Disolvente Universal Lepanto

Puede solicitarse con Antideslizante zonas húmedas

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

PINTURA PISCINAS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 199X

MODO DE EMPLEO

La aplicación puede hacerse con brocha o rodillo, diluyendo convenientemente ya que es muy importante dejar capas finas y bien estiradas.

Las superficies a pintar deben estar limpias y secas. En piscinas nuevas una vez fraguado el hormigón es conveniente lavar toda la superficie con una solución al 25% de sulfamán y agua para eliminar la alcalinidad del cemento y dejar secar después 48 horas. En piscinas ya pintadas es necesario eliminar las partes desprendidas, reparar posibles grietas y fisuras y luego proceder como en el caso de las piscinas nuevas.

Se aconseja pintar siempre a primeras horas de la mañana, cuando no caliente el sol. Dejar pasar de 12 horas entre la primera y la segunda mano, y una vez pintada no llenarla antes de una semana.

PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5° C

Líquido y vapores inflamables. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Muy tóxico para los animales acuáticos. Manténgase fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de su uso. No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Llevar guantes, gafas y prendas de protección.

En caso de contacto con la piel y/o con los ojos aclarar abundantemente y en caso de que persista la irritación, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.