

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# SEÑALIZACIÓN VIAL

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 360X

Pintura monocomponente en base disolvente, fabricada con una resina acrílica termoplástica que le confiere una excelente adherencia, gran flexibilidad y una elevada resistencia a la abrasión, tanto en húmedo como en seco, combinado todo ello con una secado muy rápido.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Elevada resistencia al exterior
- Buena estabilidad
- Gran resistencia al amarilleamiento
- Aplicable sobre asfalto

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	.....	Mate
Colores	.....	Blanco, Amarillo, Azul, Bermellón, Verde y Negro
Densidad	.....	1,36-1,48 kg/L (en función del color).
Rendimiento	.....	6-10 m <sup>2</sup> /L según superficie.
Diluyente	.....	D-X o Disolvente Universal
Viscosidad	.....	500 – 2500 cps a 20° (según color)
Secado	.....	20 min.
Repintado	.....	Después de 4-6 h.

**Con antideslizante:** Ensayo Applus de resistencia al deslizamiento  
(según norma UNE-EN 1436:2009+A1)

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# SEÑALIZACIÓN VIAL

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 360X

## MODO DE EMPLEO

Es muy importante que la superficie esté bien preparada, con el poro abierto y limpia de polvo, grasa, aceites, restos de pintura en mal estado, etc. Es necesario eliminar cualquier parte suelta que dificulte la posterior adherencia de la pintura. Para pintar suelos fratasados (muy poco porosos), es necesario abrir el poro mediante tratamiento mecánico.

Para la primera mano, se puede diluir con un 15-20% de disolvente para conseguir una buena penetración y anclaje de la pintura. Las manos siguientes, se pueden aplicar al uso o diluyendo en función del modo de aplicación.

Dejar siempre capas finas.

Remover bien, hasta homogeneizar el contenido del envase.

No aplicar con temperaturas inferiores a 6-7 °C, ni superiores a 30 °C.

La humedad del soporte debe ser inferior al 15%.

## PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5° C

Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar somnolencia o vértigo.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de su uso. No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Llevar guantes, gafas y prendas de protección. En caso de contacto con la piel y/o con los ojos aclarar abundantemente y en caso de que persista la irritación, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.