

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

SILICA-PRIMER

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 2799

Imprimación de Silicato, para todo tipo de soportes minerales, mortero, cemento, piedra natural, etc., cuya formulación permite mejorar la adherencia de la posterior capa de pintura y sobre todo evita en gran medida las diferencias de color que se puedan ocasionar debidas a la absorción del soporte.

También se emplea, una vez mezclado con agua, a partes iguales, 1:1, como diluyente de la pintura Lewalltec Silicato, consiguiendo mejorar sus propiedades reológicas y de aplicación, sin que disminuyan sus prestaciones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Elevada capacidad de penetración.
- Reacciona químicamente con el soporte
- Consolida soportes minerales
- Traspirable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Mate
Color	Líquido blanquecino (transparente una vez seco)
Densidad	1,03 ± 0,03 kg/L
Rendimiento	8-10 m ² /L según superficie.
Diluyente:	Agua
Secado al tacto	30-40 min. a 20°C
Repintado	2 - 4 horas.
Contenido COVs	<30 g/L. 2004/42/IIA (a) (30 g/L)

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

SILICA-PRIMER

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 2799

MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a brocha rodillo o airless.

El soporte a pintar deberá estar limpio de polvo, grasa, aceites y restos de pintura en mal estado.

Este producto se vende concentrado, por lo que para utilizarlo como imprimación es necesario diluirlo con agua a partes iguales, proporción 1:1, para conseguir así una mejor penetración en el soporte. Aplicándolo sin diluir disminuye su efectividad, quedando capas poco uniformes, que perjudican el acabado de las posteriores capas de pintura.

Si necesitamos una imprimación para aplicar después Lewalltec Silicato en colores medios u oscuros, prepararemos una mezcla a partes de iguales de Lewalltec Silicato, Silica-Primer y agua, 1:1:1 y la emplearemos como imprimación, para mejorar la igualación de color

Como diluyente para Lewalltec Silicato, es necesario mezclar Silica-Primer con agua en proporción 1:1, y emplear esa mezcla para diluir en función del modo de aplicación..

Es incompatible su mezcla con otra pintura que no sea Lewalltec Silicato.

Homogeneizar bien antes de su aplicación.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°. Procurar no aplicar cuando el sol de directamente en el soporte.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.