

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# ZARBIN

## PINTURA PÉTREA PARA EXTERIOR

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 1070

Revoque de grano medio para exteriores, fabricado a base de copolímeros vinil-acrílicos y arena de sílice especialmente seleccionada. Posee una elevada resistencia al exterior y a la intemperie, mientras que su tixotropía permite realizar diferentes acabados y dibujos en relieve para cumplir con su carácter decorativo.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran dureza
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Muy buena adherencia

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	.....	Mate Rugoso
Color	.....	Blanco y colores
Tª mínima formación de película	.....	4º C
Densidad	.....	1,68-1.78 kg/L (según color)
Rendimiento	.....	0,8-1,5 m <sup>2</sup> /kg
Diluyente	.....	Agua
Ensayo de agrietamiento	.....	No agrieta
Secado al tacto	.....	2 h. a 20ºC
Repintado	.....	Después de 6 horas.
Resistencia al agua	.....	Correcta
Resistencia a la alcalinidad	.....	Correcta
Contenido COVs	.....	<30 g/L. 2004/42/IIA (c) (40 g/L)

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# ZARBIN

## PINTURA PÉTREA PARA EXTERIOR

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 1070

### MODO DE EMPLEO

Diseñada para aplicarse a rodillo también puede hacerse con llana o pistola.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, se recomienda su aplicar al uso y si es necesario diluir no hacerlo con más de un 5% de agua. Dependerá del método de aplicación y la absorción de la superficie. Si fuese necesaria una segunda mano aplicarla al uso, dejando transcurrir al menos 6 horas de secado de la primera mano.

Se recomienda preparar la superficie a pintar eliminando restos de pintura mal adherida, y reparando posibles grietas o desconchones. Para mejorar el acabado conviene imprimir previamente con Fondofix o con AR-150. Proceder después, como en superficies nuevas.

Si la superficie presenta contaminación por moho, deberá eliminarse antes de pintar.

Remover hasta homogeneizar el contenido.

### PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.