



PROEXIL MATE MIX



Grupo: Productos para Fachadas

DESCRIPCIÓN Revestimiento acrílico-estirenado con silicona.

PROPIEDADES

- * Especialmente indicado para superficies a la cal.
- * Excelente adherencia.
- * Con conservante antimoho.
- * Buena impermeabilidad al agua W2.
- * Buena transpirabilidad al vapor de agua V2.
- * Alta resistencia a la alcalinidad.
- * Buena resistencia a la intemperie.
- * Fácil aplicación, no salpica.
- * Buena cobertura y rendimiento.
- * Garantía hasta 5 años.

USOS Adecuada para el pintado de superficies de albañilería en exteriores. Muy indicada para el repintado de superficies antiguas a la cal y sobre yeso proyectado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímero acrílico-estirenado.
Pigmentos	Dióxido de Titanio.
Disolvente	Agua.
Brillo	Mate.
Color	Colores Carta RENOVA y carta Procolor Mix 55/05.
COV	< 35 g/L
Contenido en sólidos	69% ± 4 en peso. 47% ± 3 en volumen, dependiendo del color.
Densidad	1,60 - 1,75 Kg/L, dependiendo del color.
Viscosidad	115-125 U.K. a 20°C.
Secado a 23°C. y 50% H.R.	1 hora.
Repintado	4 horas.
Rendimiento teórico	8-10 m ² /L aproximadamente, dependiendo del tipo de superficie, de la absorción del soporte y del grado de dilución.
Espesor de película	100-125 micras húmedas; 45-60 micras secas.
Flash Point	> 100°C.



MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	Entre 5 y 35°C.
Máxima humedad relativa	85%
Útiles de Aplicación	Brocha, rodillo o pistola airless.
Dilución	Sólo se diluye un 10% con agua en las primeras manos.
Limpieza de útiles	Agua.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Preparación previa	Las superficies a pintar han de estar secas, limpias de polvo, eflorescencias, etc.e imprimir adecuadamente en función de la superficie.
Superficies nuevas	Aplicar la primera mano diluida un 10% con agua.
Superficies antiguas desgastadas o pulverulentas	Cepillar para eliminar las partes sueltas e imprimir con Procolite Fondo Penetrante.
Superficies pintadas a la cal	Cepillar para eliminar las partes sueltas. Aplicar la primera mano diluida un 10% con agua.
Observaciones	Para superficies propensas a ser atacadas por los hongos, deberán estar imprimadas adecuadamente.
Acabado	Aplicar Proexil Liso Mix.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	24 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

